

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَلِكِ الْجَاهِلِيَّةِ



دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

عنوان:

مقایسه آزمایشگاهی میزان میکرولیکیج دو نوع گلاس آینومر در ترمیم
حفرات C1 V دندان شیری

استاد راهنما:

دکتر سمیه حکمت فر
دکتر شکوفه بنائی

استاد مشاور:

دکتر کریم جعفری کفаш

نگارش:

کاظم علی پور

سپاسگزاری:

از رحمات، تلاش‌ها و راهنمایی‌های ارزنده
استاد راهنمای بزرگوارم
خانم دکتر سمیه حکمت فر
و اساتید مشاور
آقای دکتر کریم جعفری کفаш و خانم
دکتر شکوفه بنائی
بی‌نهایت سپاسگزارم.

تقدیم به:

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از
کلمه ایثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرمای
امیدبخش وجودشان که در این سردترین
روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس
است و سرگردانی و ترس در پناهشان به
شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که
هرگز فروکش نمی کند
این پایان نامه را به پدر و مادر عزیزم
تقدیم می کنم

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق	
۲	۱-۱. مقدمه
۳	۱-۲. بیان مسئله
۵	۱-۳. تعریف واژه‌ها
۵	۱-۴. اهداف تحقیق
۵	۱-۴-۱. هدف کلی
۶	۱-۴-۲. اهداف اختصاصی
۶	۱-۴-۳. اهداف کاربردی
۶	۱-۴-۵. فرضیه‌های تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق	
۷	۲-۱. مبانی نظری تحقیق
۷	۲-۱-۱. گلاس آینومر
۷	۲-۱-۲. تاریخچه گلاس آینومرها
۱۰	۲-۱-۳. ترکیب و مکانیسم Setting
۱۳	۲-۱-۴. مکانیزم چسبندگی گلاس آینومر به ساختمان دندان
۱۴	۲-۱-۵. خواص گلاس آینومر
۱۴	۲-۱-۶. انواع سمان‌های گلاس آینومر
۱۶	۲-۱-۷. موارد کاربرد سمان گلاس آینومر
۱۷	۲-۱-۸. ترکیبات سمان گلاس آینومر
۱۹	۲-۱-۹. واکنش بستن (Setting Reaction) سمان گلاس آینومر
۲۰	۲-۱-۹-۱. فاز انحلال (Dissolution)
۲۰	۲-۱-۹-۲. فاز ژلاتینی (Gelation)

۲۰(Hardening) ۱-۹-۳. مرحله سخت شدن
۲۱۱-۱-۱۰. مکانیسم اتصال گلاس آینومر به نسج دندان.
۲۴۱-۱-۱۱. سمان های گلاس یونومر اصلاح شده (سرمت)
۲۴۱-۱-۱۲. سمان های گلاس آینومری که به کمک نور سخت می شوند (Light Cure G.I.C)
۲۵۱-۱-۱۳. سمان گلاس آینومر اصلاح شده با رزین (resin modified glass ionomer cement)
۲۶۱-۱-۱۴. ریزنشت
۲۷۱-۱-۱۵. اهمیت کلینیکی ریزنشت
۲۸۱-۱-۱۶. ریزنشت لبه ترمیم ها
۳۰۱-۱-۱۷. روش های ارزیابی ریزنشت
۳۰۱-۱-۱۷-۱. (نفوذ رنگ) Dye Penetration
۳۰۱-۱-۱۷-۲. Fluid filtration
۳۱۱-۱-۱۷-۳. :Dye extraction
۳۲۱-۱-۱۷-۴. (نفوذ باکتریال) Bacterial Penetration
۳۳۱-۱-۱۷-۵. :Measurement of Conductance
۳۳۱-۱-۱۷-۶. تست اتورادیو گراف
۳۴۱-۲-۲. پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳۸۳-۱. نوع پژوهش
۳۸۳-۲. جمعیت مورد مطالعه
۳۸۳-۳. نمونه برداری و روش نمونه گیری
۳۸۳-۴. روش انجام تحقیق
۴۷۳-۵. ملاحظات اخلاقی
۴۷۳-۶. روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

۴۸۴-۱. آمار توصیفی
۵۰۴-۲. بررسی سؤال های تحقیق

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق

۵۲	۱-۱. بحث.....
۵۶	۲-۱. نتیجه‌گیری.....
۵۶	۳-۱. پیشنهادات.....
۵۷	۴-۱. محدودیت‌های تحقیق.....
۵۷	منابع.....

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۳-۱. متغیرهای مورد بررسی.....	۴۷
جدول ۴-۱. درصد فراونی میزان میکرولیکیج گلاس آینومر Equia Forte در ترمیم حفرات C1 V	
دندان شیری.....	۴۸
جدول ۴-۲. درصد فراونی میزان میکرولیکیج گلاس آینومر Fuji II LC در ترمیم حفرات C1 V دندان	
شیری.....	۴۹
جدول ۴-۳. مقایسه میزان میکرولیکیج گلاس آینومر Fuji II LC و Equia Forte در ترمیم حفرات C1 V دندان شیری.....	۵۱

فهرست نمودار

صفحه	عنوان
۴۹	نمودار ۱-۱. میزان میکرولیکیج گلاس آینومر Equia Forte در ترمیم حفرات C1 V دندان شیری.....
۵۰	نمودار ۱-۲. میزان میکرولیکیج گلاس آینومر Fuji II LC در ترمیم حفرات C1 V دندان شیری.....
۵۱	نمودار ۱-۳. مقایسه میزان میکرولیکیج گلاس آینومر Fuji II LC و Equia Forte در ترمیم حفرات C1 V دندان شیری.....

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
۲۳	شكل ۲-۱. تصویر شماتیک واکنش های ست شدن و ادھیژن برای انواع ترکیبات گلاس آینومرها.....
۳۹	شكل ۳-۱. تراش حفره کلاس پنج روی دندان.....
۳۹	شكل ۳-۲. اندازه گیری طول و عرض و عمق حفره با پروب.....
۴۰	شكل ۳-۳. کلیه ابزارهای مورد استفاده در آزمایش.....
۴۱	شكل ۳-۴. زدن لاک بر روی دندان ها.....
۴۲	شكل ۳-۵. برش دندان ها بصورت باکولینگوالی توسط دیسک برش.....
۴۲	شكل ۳-۶. دندان برش خورده.....

چکیده

مقدمه: گلاس آینومرها شایع ترین ماده ترمیمی مورد استفاده در دندانپزشکی کودکان می باشد . گلاس آینومرها مزایای مختلفی چون قابلیت اتصال به مینا و عاج و آزادسازی فلوراید را دارند. در شرایط بالینی میکرولیکیچ یکی از مشکلات کاربرد گلاس آینومر محسوب می شود. با این وجود مطالعات اندکی در مورد ریزنشت گلاس آینومر به ویژه در انواع جدید ماده پس از ترمیم حفرات Class V دندان شیری انجام پذیرفته است؛ بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه میزان میکرولیکیچ دو نوع گلاس آینومر (LC Equia Forte Fuji II) در ترمیم حفرات Class V دندان شیری طراحی گردید.

مواد و روش کار: این مطالعه آزمایشی بر روی ۸۰ عدد دندان شیری قدامی ماگزیلا انجام پذیرفت. یک حفره Class V به ابعاد $1/5 \times 2 \times 3$ میلیمتر بر روی دندان ها آماده شد. دندان ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول با گلاس آینومر (Fuji II LC) و گروه دوم با گلاس آینومرهای (Equia Forte) ترمیم شدند. نمونه ها در دمای ۵۵-۵ درجه سانتی گراد هر کدام به مدت ۲۵ ثانیه در ۵۰۰ سیکل حرارتی آب سرد و گرم قرار گرفتند و سپس برای تست نفوذ رنگ به مدت ۲۴ ساعت در محلول فوشین غوطه ور شدند. پس از برش باکولینگوالی از مرکز ترمیم میزان ریزنشت زیر استریومیکروسکوپ بررسی و ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها : بر اساس نتایج این مطالعه گلاس آینومر Fuji II LC میزان میکرولیکیچ بیشتری نسبت به گلاس آینومر Equia Forte نشان داد و این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار می باشد ($P<0.05$).

نتیجه گیری: با توجه به اینکه میزان میکرولیکیچ در گلاس آینومر Equia Forte کمتر و کاربرد آن در کودکان آسان تر می باشد، بنابراین در ترمیم حفرات Class V دندان شیری می توان از آن به عنوان یک ماده ترمیمی ایده آل استفاده کرد.

کلمات کلیدی: میکرولیکیچ، گلاس آینومر، ترمیم حفرات Class V، دندان شیری.