





دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت درجه مقطع دکترای عمومی دندانپزشکی

عنوان:

مقایسه ریزنیست ترمیم های رزین مدیفاید گلاس اینومر با ترمیم رزین
کامپوزیت فلوابل سلف ادھریو

استاد راهنما:

دکتر شادیه مولاوی

استاد مشاور:

دکتر هاله ولیزاده

نگارش:

حمید نیایی

سپاسگزاری :

بر خود واجب می‌دانم از استاد فرزانه خانم دکتر شادیه مولایی که به عنوان استاد راهنمای در مراحل مختلف این پایان‌نامه همواره با سعه‌صدر و گشاده‌رویی در کنار من بودند و در طول مدت تحصیل از راهنمایی‌های اخلاقی و علمی ایشان بجزء جسته‌ام تشکر و قدردانی نمایم.

تقدیم به:

پدر و مادر مهربانم که هر آن چه در خود ارزشمند می‌پندارم از آن هاست!

برادر بی‌نظریم که با بزرگواری، آرامش و دانایی اش دلیلی است بر آفرینش انسان ناکامل

زمینی!

و همسر عزیزم که زیبایش لطیف فرشته‌ای عاشق است که جهان خاکی را لبریز از شوق زندگی

می‌کند!

چکیده

سابقه و هدف: مطالعات متعددی جهت ارزیابی ریزنشت و مقایسه مواد مختلف ترمیمی با هدف کاهش آن انجام گرفته است. اما درباره اثر آلودگی بزاقی بر میزان ریزنشت در مواد ترمیمی اطلاعات چندانی در دست نیست. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان ریزنشت ترمیم‌های رزین مدیفاید گلاس اینومر و رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو در حالت با و بدون آلودگی بزاقی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: برای این مطالعه ۵۶ دندان پرمولر و مولر دائمی انتخاب شد. حفرات کلاس V به طوری که مارژین اکلوزالی در مینا و مارژین جینجیوالی در سطح ریشه باشد، آماده شد. دندان‌های آماده شده به طور تصادفی به گروه‌های زیر تقسیم شد: (۱) استقرار رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو در حفره آماده شده؛ (۲) آلودگی بزاقی حفره + استقرار رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو در حفره آماده شده؛ (۳) استقرار رزین مدیفاید گلاس اینومر؛ (۴) آلودگی بزاقی حفره + استقرار رزین مدیفاید گلاس اینومر در حفره آماده شده؛ (۵) گروه کنترل مثبت؛ (۶) گروه کنترل منفی. حفرات تهیه شده در گروه‌های ۲ و ۴ قبل از کاربرد ماده ترمیمی به بزاق طبیعی آلوده شدند. بزاق با یک سوپ پنبه‌ای اشباع از بزاق به مدت ۵ ثانیه به حفرات اعمال و سپس خشک شد. دندان‌های آماده شده بین دمای $^{\circ}\text{C}$ ۵۵-۵۰ برای ۱۰۰۰ سیکل ترموسایکل شدند. رنگ آمیزی با غوطه‌ور کردن دندان‌های آماده شده در محلول متیلن بلو ۲٪ به مدت ۴۸ ساعت انجام شد. در مرحله بعد دندان‌های آماده شده به صورت باکولینگوال از مرکز ترمیم برش و میزان میکرولیکیج زیر استریومیکروسکوپ اندازه‌گیری و نتایج در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: در حالت بدون آلودگی بزاقی، میزان ریزنشت در دیواره جینجیوالی رزین مدیفاید گلاس اینومر به طور معناداری بیشتر از رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو ($P=0.045$) و میزان ریزنشت در دیواره اکلوزالی رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو به طور معناداری بیشتر از رزین مدیفاید گلاس اینومر بود ($P=0.034$). در رزین مدیفاید گلاس اینومر، میزان ریزنشت در هر دو دیواره جینجیوالی و اکلوزالی در حالت با آلودگی بزاقی بیشتر از حالت بدون آلودگی بود اما این اختلاف از لحاظ آماری معنادار نبود ($P>0.05$). در رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو نیز، میزان ریزنشت در هر دو دیواره جینجیوالی و اکلوزالی در حالت با آلودگی بزاقی بیشتر از حالت بدون آلودگی بود که این اختلاف در دیواره جینجیوالی از لحاظ آماری معنادار بود ($P<0.001$) ولی در دیواره اکلوزالی معنادار نبود ($P>0.05$).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که: (۱) در حالت بدون آلودگی بزاقی، رزین مدیفاید گلاس اینومر دارای ریزنشت به طور قابل ملاحظه کمتری در دیواره اکلوزالی و رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو دارای ریزنشت به طور قابل ملاحظه کمتری در دیواره جینجیوالی بود. (۲) آلودگی بزاقی تاثیر معناداری بر افزایش ریزنشت در هیچ یک از دیواره‌های اکلوزالی یا جینجیوالی رزین مدیفاید گلاس اینومر نداشت اما به طور قابل ملاحظه‌ای باعث بیشتر شدن ریزنشت در دیواره جینجیوالی رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو شده بود.

واژه‌های کلیدی: ریزنشت، رزین مدیفاید گلاس اینومر، رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو، آلودگی بزاقی

فهرست مطالب

۲	فصل اول: طرح تحقیق.....
۲	۱-۱- بیان مساله.....
۴	۱-۲- تعریف واژه‌های تخصصی.....
۶	۱-۳- اهداف بررسی.....
۶	۱-۳-۱- هدف کلی.....
۶	۱-۳-۲- اهداف اختصاصی.....
۶	۱-۴- سوالات یا فرضیات تحقیق.....
۷	۱-۵- هدف کاربردی.....
۸	فصل دوم: بررسی متون.....
۱۰	۱-۱- ترمیم دندان‌ها.....
۱۱	۱-۲- ترمیم‌های ادھریو.....
۱۱	۱-۲-۱- رزین کامپوزیت.....
۱۳	۱-۲-۲- اصول اولیه.....
۱۶	۱-۲-۲-۱- خواص فیزیکی.....
۱۶	۱-۲-۲-۲- استرس در کامپوزیت.....
۱۸	۱-۲-۲-۳- مصارف مواد کامپوزیت.....
۱۸	۱-۲-۲-۴- مصارف مواد کامپوزیت.....
۲۰	۱-۲-۲-۲-۱- خواص مواد گلاس اینومر.....
۲۰	۱-۲-۲-۲-۲- خواص مواد گلاس اینومر.....
۲۱	۱-۲-۲-۲-۳- مصارف مواد گلاس اینومر.....

۲۲	- سمان‌های رزین مدیفاید گلاس اینومر.....	۳-۲-۲-۲
۲۳ ریزنشت.....	۳-۲
۲۳	- ریزنشت در سطح میکرون (ریزنشت باکتریایی)	۱-۳-۲
۲۵	- ریزنشت در سطح زیرمیکرونی (نانونشت).....	۲-۳-۲
۲۵ عوامل موثر در ایجاد ریزنشت.....	۳-۳-۲
۲۶ عوارض ریزنشت.....	۴-۳-۲
۲۷ مرواری بر مطالعات گذشته.....	۴-۲
۲۹ فصل سوم: شیوه اجرای تحقیق.....	
۳۱ ۱- نوع مطالعه.....	
۳۱ ۲- جمعیت مورد مطالعه.....	
۳۱ ۳- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.....	
۳۱ ۴- روش اجرای مطالعه.....	
۳۸ ۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی آماری.....	
۳۸ ۶- ملاحظات اخلاقی.....	
۳۸ ۷- متغیرهای مطالعه.....	
۳۴ فصل چهارم: نتایج.....	
۵۰ فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.....	
۵۱ ۱- بحث.....	
۵۸ ۲- نتیجه‌گیری.....	
۵۹ ۳- محدودیت‌های مطالعه.....	

۶۰	۴-۵ پیشنهادات
۶۱	فهرست منابع و مراجع

فهرست جداول ها

جدول ۲-۱: مواد مورد استفاده در ترمیم دندان.....	۱۱
جدول ۲-۲: اجزای مواد کامپوزیت امروزی.....	۱۲
جدول ۲-۳: انواع گلاس اینومر.....	۱۹
جدول ۲-۴: خواص سمانهای گلاس اینومر.....	۲۱
جدول ۳-۱: متغیرهای مطالعه.....	۳۸
جدول ۴-۱: بررسی نرمال بودن توزیع داده های مربوط به میزان ریزنشت در گروه ها.....	۴۰
جدول ۴-۲: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ها.....	۴۶
جدول ۴-۳: تحلیل واریانس سه عاملی برای بررسی فرضیه های تحقیق.....	۴۶

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱: یک پلیمر دی‌متاکریلات، Bis-GMA	۱۲
شکل ۲-۲: کامپوزیت‌های میکروفیلد حاوی فیلرهای بین ۵ و ۱۰ میکرومتر	۱۴
شکل ۲-۳: کامپوزیت‌های میکروفیلد	۱۴
شکل ۲-۴: کامپوزیت‌های هیریدی	۱۵
شکل ۲-۵: نمایش دیگراماتیک آماده سازی های گوناگون حفره ترمیم	۱۷
شکل ۲-۶: واکنش سخت شدن مواد گلاس اینومر	۲۰
شکل ۲-۷: واکنش‌های سخت شدن در مواد گلاس اینومر تغییر یافته با رزین	۲۳
شکل ۳-۱: ریزنشت در دندان‌های مورد بررسی	۳۳
شکل ۳-۲: نمونه‌ها بعد از ترمیم	۳۴
شکل ۳-۳: کامپوزیت‌های مورد استفاده در مطالعه	۳۵
شکل ۳-۴: دستگاه ترموسایکل مورد استفاده در مطالعه	۳۵
شکل ۳-۵: رنگ متیلن بلو مورد استفاده در مطالعه	۳۶
شکل ۳-۶: نمونه‌ها داخل متیلن بلو٪۲	۳۶
شکل ۳-۷: دیسک برش	۳۷
شکل ۳-۸: میکروسکوپ مورد استفاده در مطالعه	۳۷

فهرست نمودار ها

- نمودار ۴-۱: میانگین ریزنشت در رزین مدیفايد گلاس اینومر بدون آلدگی بزاقی ۴۱
- نمودار ۴-۲: نمودار جعبه ای میزان ریزنشت در رزین مدیفايد گلاس اینومر بدون آلدگی بزاقی ۴۱
- نمودار ۴-۳: میانگین ریزنشت در رزین مدیفايد گلاس اینومر با آلدگی بزاقی ۴۲
- نمودار ۴-۴: نمودار جعبه ای میزان ریزنشت در رزین مدیفايد گلاس اینومر با آلدگی بزاقی ۴۲
- نمودار ۴-۵: میانگین ریزنشت در رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو بدون آلدگی بزاقی ۴۳
- نمودار ۴-۶: نمودار جعبه ای میزان ریزنشت در رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو بدون آلدگی بزاقی ۴۳
- نمودار ۴-۷: میانگین ریزنشت در رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو با آلدگی بزاقی ۴۴
- نمودار ۴-۸: نمودار جعبه ای میزان ریزنشت در رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو با آلدگی بزاقی ۴۴
- نمودار ۴-۹: مقایسه میانگین میزان ریزنشت در دیواره ها به تفکیک آلدگی بزاقی در رزین مدیفايد گلاس اینومر ۴۷
- نمودار ۴-۱۰: مقایسه میانگین میزان ریزنشت در دیواره ها به تفکیک آلدگی بزاقی در رزین کامپوزیت فلوبال سلف ادھزیو ۴۸
- نمودار ۴-۱۱: مقایسه میانگین میزان ریزنشت در دیواره ها به تفکیک ماده ترمیمی در حالت بدون آلدگی بزاقی ۴۹
- نمودار ۴-۱۲: مقایسه میانگین میزان ریزنشت در دیواره ها به تفکیک ماده ترمیمی در حالت با آلدگی بزاقی ۵۰